

Technisches Merkblatt

<i>Bezeichnung:</i>	DD- Perfekt Spritzfüller
<i>Artikel-Gruppe::</i>	588 (weiß) 588 (schwarz)
<i>Anwendung:</i>	2K- PUR Spritzfüller, für die allgemeine Möbelindustrie, insbesondere für „gesperrte“ MDF- Aufbauten
<i>Applikation:</i>	Spritzen; alle Arten
<i>Eigenschaften:</i>	<p>DD-Perfekt Spritzfüller wird als pigmentierter, geschlossenporiger Untergrund auf Spanplatten, Sperrholz, Massivholz und furnierte Flächen eingesetzt. Zu beachten ist, daß auf stark saugenden Untergründen (z.B. MDF, Spanplatten etc.) zuvor mit PU Sperrgrund der Untergrund „isoliert“ wird; der direkte Einsatz von DD-Perfekt Spritzfüller auf solchen Untergründen wird aufgrund von Rissbildung nicht empfohlen.</p> <p>Auch auf angeschliffenen Melaminharzfolien wird eine sehr gute Haftung erreicht. Aufgrund seiner sehr guten Elastizität eignet sich DD-Perfekt Spritzfüller besonders als Untergrund für Schleiflackflächen.</p> <p>DD-Perfekt Spritzfüller zeigt eine für 2K PUR Systeme sehr hohe Fülle und ist nach vollständiger Durchtrocknung ausgezeichnet maschinenschleifbar.</p> <p>Bewährt hat sich der Einsatz für Lackaufbauten auf MDF, insbesondere bei Anwendungen in Feuchtigkeitsbereichen (z.B. Badmöbel). In Verbindung mit PU Sperrgrund sowie Miracryl und/oder Brillant Farb- und Schleiflacken werden mindestens 25 Cold-Check-Test Zyklen ohne Rissbildung erfüllt.</p>
<i>Verarbeitung:</i>	Die Verarbeitung erfolgt mit 30-35 Sek., DIN Becher 4mm.
<i>Auftragsmenge:</i>	ca. 2x 200 g/m ² im Abstand von 1 Stunde Zwischentrocknung bei Raumtemperatur.
<i>Härter:</i>	10 Gew. % Härter N (Art. Nr. 050-000-00604)
<i>Topfzeit:</i>	1 Arbeitstag
<i>Verdünnung:</i>	Spezialverdünnung für PUR - Lacke (Art. Nr. 010-000-01322) Zugabe ca. 5-10 Gew. %

Viskosität: Lieferviskosität ca. 75 - 80 Sek., DIN Becher 4mm

Trocknung/Härtung: Nach 20 Minuten staubtrocken
Nach 6-8 Stunden von Hand schleifbar
Maschinenschleifbar nach Trocknung über Nacht

Reinigungsverdünnung: DD Spezialverdünnung Art. Nr. 010-000-01322

Lagerfähigkeit: 6 Monate in geschlossenen Gebinden

Kennzeichnung: Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt

Besondere Hinweise: **Wichtig:**
Flächen, die mit **DD-Perfekt Spritzfüller** lackiert und älter als 1 Tag sind, müssen vor der Nachlackierung angeschliffen werden, um eine einwandfreie Zwischenhaftung zu erreichen.

Klumpp Coatings produziert hochwertige Oberflächenmaterialien für die Weiterverarbeitung auf Fertigungsanlagen mit entsprechenden Auftragstechnologien. Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers die Anforderungen des Produkts mit allen geltenden Vorgaben einzuhalten, bevor weiter verfahren wird. Der Anwender ist angehalten das Endprodukt immer auf die Eignung für den gewünschten Zweck zu testen, bevor mit dem Auftrag begonnen wird. Der Hersteller übernimmt keine Garantie für die Vermarktung und Zweckmäßigkeit für bestimmte Einsätze. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für zufällige, Folge- oder spezifische Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt von der Verarbeitung dieses Produkts herrühren. Die Messdaten basieren auf Labortests, die unter optimalen Laborbedingungen von Klumpp Coatings durchgeführt wurden. Diese Information dient nur als allgemeine Hilfe, da die eigentliche Produktion durch bedeutende Faktoren wie Trägermaterial, Fertigungsumgebung und Auftrag beeinflusst werden kann. Der Kunde sollte eine angemessene Funktionsprüfung mit originalen Produktionsmustern durchführen, um die Eignung für den gewünschten Zweck sicher zu stellen. (Juli 2009)