

技术资料

油-蜡 - 保护剂

型号 : 075

概述 : **油-蜡保护剂**它是采用自然油与蜡的组合产品。拥有强力渗透保护功能，而且适合手工操作应用在木地板的涂饰材料。

油-蜡保护剂它适合应用在新或旧木地板的涂饰上。使用前，先将表面处理，干净，无油迹和干燥。它也适用于全新的木地板以及被更新的老地板。特别是在老旧的地板其表层需要完全砂光处理后才能重新上涂层。

总结来说，良好的砂光表面，可得到更佳的涂饰效果。

应用方法 : **油-蜡保护剂** 将它少量分布于表面，利用刮平器将它均匀有效渗透板材，清除多余的油蜡，不多涂也不漏涂。也可应用棉布块进行小范围的涂饰工作。

注意 : 使用过此油或浸过油的涂抹布块必须浸泡在水中，以免自燃造成意外。

表面经涂饰之后，我们建议使用圆盘式抛光机进行抛光。它可以进行小范围式操作。

重要 : **油-蜡保护剂**的涂饰操作上，不应使用辊筒式涂饰工具，因为，它会造成大量涂饰而影响并延长其于燥时间。

稀释 : **油-蜡保护剂**是开盖即可应用型产品，如果需要稀释，可采用稀释剂型号 010-000-01354 作为稀释也可作清洁使用。

干燥条件：涂饰后大约经过 6 个小时，或根据实际情况判定，进行抛光。

第 1 道涂饰量约：30-50 克/平方米根据它的吸收能力。

第 2 道及第 3 道涂饰量约：15-20 克/平方米。我们建议在每一道次涂饰后即进行抛光。有利于 2 层次组合。重要的板面砂光处理以及木材的种类、材质纤维管孔。也适合多道涂饰。

涂装完毕表面应该经过隔夜干燥，刚完成干燥的表面小心使用,充分的干燥需要一个星期后。充分的干燥需在一个星期以后才达到，有别于正常气候(摄氏 23°度及 50%相对湿度) 和不良通风环境也许导致更长干燥时间。

修理维护： 轻微刮花或损伤的地板表面，可以采用清洗剂和维护剂产品进行清洁、维修与保养。例如我们的 **Miraclear** 和 **Hydrocleaner**。（请参阅各别产品介绍）

严重损伤(抓痕、伤疤等)的地板表面，必须进行砂光处理并重新涂饰**油-蜡保护剂** (参阅应用方法) 涂饰并抹干净，过后,必须让地板隔夜干燥。

储存期：原封不开桶盖的仓储状况下达 1 年。避免受冻。

维护：参阅保养与维护指示

咨询：由于木地板的材质种类繁多及铺装地板方法多且复杂，所应注意事项可寻求专业咨询。

危险品分级：请参阅我们的产品 (MSDS) 安全数据表。

备注： 昆仑涂料所制造与生产的涂料是结合高质量材料与科技经验，在完备生产设施配合质量控制，给予客户最佳质量保证。所提供的资料与、技术只作为参考建议，必须根据实际操作的情况做出相应调整。

我们拥有经验丰富的技术服务人员给予提供及时的需要与协助。
(2008 年 9 月)